

BARNIZ PROTECTOR 407 EASYFLEX (690SBR)

El BARNIZ PROTECTOR 407 EASYFLEX, se utiliza para proteger lonas de camión sin imprimir, impresas con la serie QUIMOTRUCK (aplicable con rodillo) o con tinta digital.

Se puede aplicar con (recomendado) o sin aditivo.

Se utiliza el aditivo RETICULANTE AQUA-FLAG (160RET), añadir un 4% en agitación; si la agitación es manual se debe añadir poco a poco ya que puede producir grumos.

Al añadir el RETICULANTE se consiguen mayores resistencia químicas; no tiene post-life de espesarse, se aconseja pesar la cantidad necesaria para una jornada laboral de 8 horas, si queda un resto se puede reutilizar como barniz sin resistencias (sin reticulante).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Secado por evaporación
- Acabado brillante.
- Alta flexibilidad
- Plegable a las 24 horas.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN.

Soporte	Banderola o lona sin imprimir, impresa con digital, impresa con tinta Quimotruck
Otros soportes (previo ensayo)	Cartón
Impresión / aplicación	Rodillos tanto de lana, como de espuma Pistola
Secado	Temperatura ambiente
Dilución	Agua
Aditivos auxiliares	RETICULANTE AQUA-FLAG (160RET) ANTIESPUMANTE ESTÁNDAR (660BFS)
Limpieza	AGUA DISOLVENTE HIDROSER 140 (890140) LIMPIADOR BO FLEXO (66099B)

- Bajo olor y toxicidad (ver fichas de seguridad).
- Con reticulante resistencias: Tenn, Alcohol, Lejía, aceite, limpia cristales, K7
- Sin reticulante resistencias: Tenn, Lejía, Aceite, limpiacristales,...

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Si se detecta un exceso de espuma puede añadirse **Antiespumante STANDAR (Cod. 660BFS)** sin superar nunca el 0,2%, ya que entonces podría dar lugar a problemas de impresión.

Se puede diluir con agua.

Para aplicación a pistola se recomienda diluir con agua entre un 25-35% .

La limpieza se hace con agua, si bien se dispone de unos productos de especiales.

NOTA: Esta información está basada en nuestros conocimientos y experiencia. Como no podemos tener control sobre el uso práctico que se le da a nuestros productos, ni sobre otros factores que puedan afectar específicamente los procesos o aplicaciones, el hecho de brindar esta información no libra al usuario de llevar a cabo sus propias pruebas antes de utilizar estos productos. Por tanto, no ofrecemos ninguna garantía comercial que cubra la efectividad de nuestros productos en procesos particulares a cada aplicación.

Edición 2015

Av. Torre Mateu, 77-89.
P.I. Can Salvatella
08210 - Barberá del Vallés
Tel. 93-7291944,
Fax. 93-7292923
e-mail:
quimovil@quimovil.com



N° 020702/MA



N° 020429